

Toleranser, Metallgjutgods

Gjutgodstoleranser CT

Basmått (mm)		Toleransklass (total toleransvidd i mm)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	10	0,18	0,26	0,36	0,52	0,74	1	1,5	2	2,8	4,2		
10	16	0,2	0,28	0,38	0,54	0,78	1,1	1,6	2,2	3	4,4		
16	25	0,22	0,3	0,42	0,58	0,82	1,2	1,7	2,4	3,2	4,6	6	8
25	40	0,24	0,32	0,46	0,64	0,9	1,3	1,8	2,6	3,6	5	7	9
40	63	0,26	0,36	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	4	5	8	10
63	100	0,26	0,4	0,56	0,78	1,1	1,6	2,2	3,2	4,4	6	9	11
100	160	0,3	0,44	0,62	0,88	1,2	1,8	2,5	3,6	5	7	10	12
160	250	0,34	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	4	5,6	8	11	14
250	400	0,4	0,56	0,78	1,1	1,6	2,2	3,2	4,4	6,2	9	12	16
400	630		0,64	0,9	1,2	1,8	2,6	3,6	5	7	10	14	18
630	1000			1	1,4	2	2,8	4	6	8	11	16	20

Gjutgodstoleranser GTA

Basmått (mm)		Toleransklass (total toleransvidd i mm)											
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	6	0,1	0,14	0,2	0,28	0,4	0,5	0,8	1	1,4			
6	10	0,12	0,16	0,24	0,32	0,44	0,6	0,9	1,2	1,6			
10	18	0,14	0,2	0,28	0,38	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	3,8	5
18	30	0,16	0,24	0,32	0,46	0,6	0,9	1,2	1,6	2,4	3,2	4,6	6
30	50	0,2	0,28	0,38	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	3,8	5	7
50	80	0,24	0,32	0,46	0,6	0,9	1,2	1,6	2,4	3,2	4,6	6	9
80	120	0,28	0,38	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	3,8	5	7	10
120	180	0,32	0,44	0,6	0,8	1,2	1,6	2,2	3,2	4,4	6	8	12
180	250	0,36	0,5	0,7	0,9	1,4	1,8	2,6	3,6	5	7	9	14
250	400	0,4	0,6	0,8	1	1,6	2	3	4	6	8	10	16
400	630		0,7	0,9	1,2	1,8	2,4	3,4	4,6	7	9	12	18
630	1000			1	1,4	2	2,8	4	5	8	10	14	20